

Glanszinkbad SLOTANIT OT 60-1

Glanszinkbad SLOTANIT OT 60-1 är en svagt sur elektrolyt för häng- och trumgods. Skikten ur badet kännetecknas av hög glans, utomordentlig duktilitet och utmärkta kromaterings- och passiveringsegenskaper.

Glanszinbad SLOTANIT OT 60-1 kan i proportion till metallhalt, kloridkoncentration och badtemperatur köras med hög strömbelastning. Badet har även vid högre belastning, oberoende av elektrolytens salthalt, ingen störande grumlingspunkt. Speciellt i trumanläggningar kan badtemperaturer upp till 60 °C användas, utan störande minskning av glansgraden. Oberoende av detta rekommenderar vi att temperaturen för hängbad hålls under 35 °C, för att utnyttja den bästa glansgraden och glansspridningen hos badet.

Badet arbetar i regel ammoniumfritt. Ammoniumsalter kan användas om så önskas. Därvid måste beaktas, att skiktens duktilitet avtar med stigande ammoniumhalt. Ammoniumkoncentrationer över 10 g/l bör därför ej användas.