

## Zink/Järn-Legeringsbad SLOTOLOY ZE 100

Zink/järn-legeringsbad SLOTOLOY ZE 100 är ett alkaliskt komplexbildarhaltigt bad med utomordentligt god metallfördelning och täckförmåga. Elektrolyten kan användas för såväl häng- som trumbad.

Järnhalten i legeringen ligger normalt mellan 0,3 och 0,9 %.

Det måste beaktas, att gods inte blir liggande strömlöst i badet. Efter avslutad plätering krävs snabb och noggrann sköljning åtföljt av efterbehandling.

För efterbehandling (kromatering, passivering, sealing) står ett brett sortiment av produkter ur vårt sortiment till förfogande:

- traditionella kromateringslösningar och efterbehandlingar baserade på Cr(VI)
- nya, miljöanpassade Cr(III)-baserade passiveringar i såväl svart, gult som transparent utförande
- sealers för maximalt korrosionsskydd och reglerade friktionsvärden