

Zink/Nickel-Legeringsbad SLOTOLoy ZN 80

Den alkaliska legeringsprocessen SLOTOLoy ZN 80 används för utfällning av zink/nickel-legeringsskikt med en nickelandel på 12 – 15 %.

Zink/nickel-legeringsbadet SLOTOLoy ZN 80 körs med olösliga nickelanoder. Elektrolytsystemet ger bra metallfördelning och konstant legeringssammansättning över ett brett strömtäthetsområde.

Med passiveringar (Cr3+) och kromateringar (Cr6+) ur vårt SLOTOPAS-program kan gula, transparenta och svarta konversionsskit med högt korrosionsskydd framställas. För en eventuellt efterföljande försegling används någon av våra SLOTOFIN-produkter.